

REAL 300 SU BAZLI SELF ŞAP VE TOZUMAZ YÜZEY ASTARI

REAL 300 SU BAZLI TOZUMAZ YÜZEY ASTARI TANIM

REAL 300 akrilik reçine esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış ve iç mekanlarda dayanımı oldukça yüksek, tozumazlık astarıdır

ÖZELLİKLER

REAL 300 akrilik reçine esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış ve iç mekanlarda dayanımı oldukça yüksek, tozumazlık astarıdır

REAL 300, akrilik reçine esaslı su bazlı tozumazlık sağlayan geçiş astarıdır.

Genel özellikler;

- Yüksek alkali dayanımı
- Düşük su absorplama
- Nefes alabilir
- Esnektir
- Zemindeki tozamayı tamamen önler

KULLANIM ALANI

REAL 300, Akrilik esaslı, tek bileşenli, emici veya gözenekli yapıya sahip yüzeylere, kendinden yayılan şap, klasik şap, beton ürünleri öncesinde, emiciliği engellemek ve tutunmayı artırmak için kullanılan üründür, çok fazla emici olmayan yüzeylerde direk kullanılabilir, Emci olan yüzeylerde ise su ile 1/1 oranında inceltirme yapılarak kullanılabilir Tüm betonarme yapılarda, iç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey uygulamalarda kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Beton Yüzey:

Yüzey Toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler yüksek dolgu istiyor ise REAL GR 900 Harç ile tamir edilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

REAL 300, Uygulama detayı ve sırasına göre daha önceden hazırlanmış yüzey üzerine rulo veya gelberi ile uygulanır.

ORTAM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı +15°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80'i geçtiği durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzey yoğunlaşması olmaması için yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3-5 °C üzerinde olmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az +5°C ile en fazla 45°C yüksek olmalıdır.

REAL 300 SU BAZLI SELF ŞAP VE TOZUMAZ YÜZEY ASTARI

AMBALAJ VE DEPOLAMA

REAL 300 TOZUMAZ ASTAR, 30 kg'lık plastik bidonlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme kuru bir ortamda depolanmalı, güneş, yağmur, aşırı sıcak ve soğuk havanın Olumsuz etkilerinden korunmalıdır. Açılmamış ambalajlarda 12 ay süre ile depolanabilir.



*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için **R.Y.K.başvurunuz.** Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022

REAL YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Muratçesme Mahallesi Sultan Murat Cad. Efe 2 Sok.No: Büyükekece /İstanbul Tel: 0(212) 596 11 01-515 50 15

bilgi@realyapikimyasallari.com.tr - www.realyapikimyasallari.com.tr