

## REAL RL 750 - KARO HALI TUTKALI

### ÜRÜN TANIMI

**REAL RL 750-KARO HALI, TUTKALI** Kullanıma hazır, süt beyaz, rulo uygulamasına uygun ince kıvamlı, akrilik bazlı karo halı yapıştırıcısıdır. Karo halıların kaymasını ve hareket etmesini önleyen ince şeffaf yapışkan bir tabaka oluşturur

### \*TEKNİK ÖZELLİKLER

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Görünüm                    | Bulanık Beyaz              |
| Renk                       | Beyaz (Kuruduğunda şeffaf) |
| Yoğunluk (gr/ml 20°C)      | 1,09 ±0,05 g/cm3           |
| Sarfiyat                   | 50-120 gr/m2               |
| Ağırlıkça Katı Madde (w/w) | % 98 ± 2                   |
| Uygulama Yöntemi           | Fırça, Rulo                |
| Tam Kurlenme (gün/20°C)    | 1 saat                     |



### UYGULAMA ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ

**REAL RL 750 - KARO HALI TUTKALI**, Tekstil, PVC, PU, antistatik, bitüm ve köpük tabanlı bütün karo halıların yapıştırılmasında kullanılır

### KULLANIM ŞEKLİ

#### Yüzey Hazırlığı

Tatbikat yüzeyi dikkatle kir, yağ ve greslen temizlenir. Gevşek eski boya (daha önce boyanmış, yüzeylerde) temizlenir. Yüzeydeki pas ve çapaklar temizlenir.

#### Ürünün Kullanımı

**REAL RL 750 - KARO HALI TUTKALI**, Ambalajı iyice çalkalayarak karıştırın, ürünü temiz kaba boşaltarak ince gözenekli sünger bir rulo ile zemine eşit olarak ince bir tabaka halinde uygulayın. Gölgeleme olmamasına dikkat edin. Yapıştırıcının rengi şeffaf olana kadar (yaklaşık 30-60 dakika) beklenilip daha sonra karo halı yapıştırılmalıdır. Kenarlara bulaşan yapıştırıcıları kurumadan ılık su ile temizleyin.

Tatbik şekli; mala ve gelberi.

## ORTAM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı +15°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80'i geçtiği durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzey yoğuşmasının olmaması için yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3-5 °C üzerinde olmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az +5°C ile en fazla 45°C yüksek olmalıdır.

## AMBALAJ

Bir Bidon **RL 750 KARO HALI TUTKALI** Net 10,00 kg'dır.

10 KG. Plastik Bidonda Kullanıma Hazırdır.



## RAF ÖMRÜ

Malzeme serin ve kuru yerde orijinal ambalajında saklanmalıdır. Açılmamış ambalajda malzemenin depolama ömrü 12 aydır.

## SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Gerekli emniyet kuralları ve uyarılar için MSDS formunu (Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü) okuyunuz.

Uyulması gereken asgari emniyet kuralları aşağıdaki gibidir.

Ürünün deri ve gözle teması eldiven, koruyucu gözlük, yüz maskesi, ve sanayi kremi kullanılarak engellenmelidir.

Uygulama esnasında ve boya kuruyana kadar yeterli bir hava sirkülasyonu sağlanmalı.

Ürünün deri ile temas ederse, ılık su ve sabunla veya sanayi tipi temizleyici ile yıkanmalı. Eğer gözlere sıçrama olmuşsa en az 10 dakika su ile durulanmalı ve tıbbi yardım temin edilmelidir.

Kovalardaki tüm uyarıcı notlar dikkatle okunmalı ve tavsiye edilen çalışma kurallarına uyulmalıdır.

\*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için **R.Y.K.**başvurunuz.

Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022

**REAL YAPI KİMYASALLARI A.Ş.**

Muratçeşme Mahallesi Sultan Murat Cad. Efe 2 Sok.No: Büyükçekmece /İstanbul Tel: 0(212) 596 11 01-515 50 15  
[bilgi@realyapikimyasallari.com.tr](mailto:bilgi@realyapikimyasallari.com.tr) - [www.realyapikimyasallari.com.tr](http://www.realyapikimyasallari.com.tr)