

REAL SLF 120 – PARLAK GÖRÜNÜMLÜSELF LEVELLİNG EPOXY

ÜRÜN TANIMI

REAL SLF 120, 3.Birşenli Epoxy reçine esaslı, parlak kaymaz son kat kaplama ürünüdür.

*TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	: Tam parlak
Renk	: İstenilen Ral Kodlarında
Yoğunluk (gr/ml 20°C)	: 1,50 ± 0,05
Karışım Oranı (Ağırlıkça)	: A Komp. 86 birim : B Komp. 14 birim : C Komp. 0,18 birim
Ağırlıkça Katı Madde (w/w)	: % 98 ± 2
Uygulama Yöntemi	: Mala, Fırça, Rulo
Yeniden Uygulanabilme sür.	: Maks.2 Gün
Karışım Ömrü (20°C)	: 20-25 dk.
Aşınma Dayanımı	: 60-72 mg (CS 10/1000 devir
Shore D Sertliği	: 78± (DIN 53505)
Eğilme Mukavemeti (7 gün)	: >28 N/nm ² (TS EN 196-1)
Basınç Mukavemeti (7 gün)	: > 56/nm ² (TS EN 196-1)
Betonda Kopma Mukavemeti	: >4 N nm2 (betonda kopma) (TS EN 4624)
Tam Kurlenme (gün/22°C)	: 7 gün



*KURUMA BİLGİLERİ (100 mikron KFK)

	Dokunma Kuruma	Sert Kuruma	Katlar Arası Bekleme Süreleri (Minimum)
-5°C	12 saat	29-30 saat	24 saat
0°C	9 saat	20-21 saat	18 saat
5°C	6 saat	13-14 saat	12 saat
15°C	120-160 dak.	5-6 saat	3,5 saat
25°C	80-100 dak.	3-4 saat	2 saat
35°C	60-80 dak.	1,5-2 saat	1,5 saat

NOT: Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresi de artar.

SARFIYAT Yaş Film Kalınlığı (mm)	Kuru Film Kalınlığı (mm)	Teorik Sarfiyat ± 10 (kg./m ²)
1,32	0,92	1,600

NOT: Uygulama kalınlığı arttıkça sarfiyat da artar.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ

REAL SLF 120, Bu zemin kaplama sistemi tüm renklerde mükemmel pürüzsüz yüzeyler sunar.

REAL SLF 120 kullanım alanları;

- Kimya sanayisinde,
- Gıda ve meşrubat sanayisinde,
- Otomotiv sanayi ve uçak bakım hangarlarında,
- Laboratuvarlarda
- Hastanelerde,
- Sergi ve fuar alanlarında,
- Tekstil endüstrisi gibi, zemin tozumasının üretimi etkilediği sanayi tesislerinde dekoratif amaçlı zemin kaplaması olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Tatbikat yüzeyi dikkatle kir, yağ ve gresten temizlenir. Gevşek eski boya (daha önce boyanmış, yüzeylerde) temizlenir. Yüzeydeki pas ve çapaklar, SA 2 ½ normlarına göre elmas uçlu makine sureti ile temizlenir. Püskürtme ile yapılan tatbikatlarda maske kullanılmalıdır. Özellikle küçük, kapalı yerlerde çok iyi havalandırma gerekir.

Ürünün Kullanımı

REAL SLF 120 kullanılmadan önce A-Komponenti iyice karıştırılır. Daha sonra B-Komponenti A Komponente dökerek ikisi birden dk.200-300 devirli elektrikli mikser ile yaklaşık 3 dk. karıştırılır ve C komponenti ilave edilerek 30 saniye kadar daha karıştırılır, öncesinde hazırlanan zemine metrekarede 1,6 kg/sarfiyatla uygulanır. 1,6 kg/m2 minimum kullanılması gereken miktardır, daha az kullanımlarda iş bitimi mala izleri zeminde ondülasyon kod farklılıkları ve malzemede ufak ufak kabarmalar gözlemlenecektir. Yoğuşmayı önlemek için yalnız çığ noktasının üzerindeki sıcaklığa sahip kuru ve temiz bir yüzeye uygulanır. Ortam sıcaklığı 20-35°C olmalıdır. Çok uzun sprej hortumlarında ve 15°C den düşük boya sıcaklıklarında inceltme gerekebilir. Bu durum daha düşük film kalınlığına ve daha uzun kuruma süresine yol açabilir.

Tatbik şekli; fırça, rulo veya tabanca ile yapılır. Püskürtme ile yapılan uygulamalarda maske kullanılmalıdır.

AMBALAJ

REAL SLF 120 A Komponenti Net 14,240 kg'dır.

REAL SLF 120 B Komponenti Net 3,560 kg'dır.

REAL SLF 120 C Komponenti Net 3,20 kg'dır

A-B-C KOMPENANT TOPLAM: 21 KG.

ORTAM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı +15°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80'i geçtiği durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzey yoğuşmasının olmaması için yüzey sıcaklığı çığlenme noktasının en az 3-5 °C üzerinde olmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az +5°C ile en fazla 45°C yüksek olmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Malzeme serin ve kuru yerde orijinal ambalajında saklanmalıdır. Açılmamış ambalajda malzemenin depolama ömrü A – B - C Komponent için 12 aydır.



SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Gerekli emniyet kuralları ve uyarılar için MSDS formunu (Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü) okuyunuz. Uyulması gereken asgari emniyet kuralları aşağıdaki gibidir.
- Boyanın deri ve gözle teması eldiven, koruyucu gözlük, yüz maskesi ve sanayi kremi kullanılarak engellenmelidir.
- Uygulama esnasında ve boya kuruyana kadar yeterli bir hava sirkülasyonu sağlanmalı.
- Boya deri ile temas ederse, ılık su ve sabunla veya sanayi tipi temizleyici ile yıkanmalı. Eğer gözlere sıçrama olmuşsa en az 10 dakika su ile durulanmalı ve tıbbi yardım temin edilmelidir.
- Kovalardaki tüm uyarıcı notlar dikkatle okunmalı ve tavsiye edilen çalışma kurallarına uyulmalıdır.

*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için **R.Y.K.** başvurunuz.

Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022