

REAL 450 BRÜT BETON ASTARI

ÜRÜN TANIMI:

REAL 450 BRÜT BETON ASTARI Brüt beton üzerine yapılacak çimento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzey aderansını artırmak amacıyla kullanılan polimer modifiye reçine esaslı beton astarıdır



KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekânlarda brüt beton yüzeylerde Brüt beton duvar, kolon ve tavanlarda çimento esaslı sıva uygulamasından önce kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

Yüzeyde alçı, boya, tutkal, yağ, çimento artıkları gibi istenmeyen yabancı maddeler varsa, tamamen temizlenmelidir. Ürün, üzerine istenilen kıvama göre en fazla %15 oranında su ilave edilip homojen bir hale gelinceye kadar karıştırılarak, pösteki rulo ile tek kaş olarak uygulanmalıdır. Sıva uygulamasına geçilmeden önce ürünün tamamen kurduğundan emin olunmalıdır. Ürün aralıklı olarak uygulanacaksa her uygulamadan önce homojenliğini korumak amacıyla tekrar karıştırılmalıdır.

ORTAM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı +15°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80'i geçtiği durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzey yoğuşmasının olmaması için yüzey sıcaklığı çığlenme noktasının en az 3-5 °C üzerinde olmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az +5°C ile en fazla 45°C yüksek olmamalıdır

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulamadan önce aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntıları yüzeyden uzaklaştırılmalı ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Islak veya nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz. Boyalı yüzeye kesinlikle uygulama yapılmaz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Gerekli emniyet kuralları ve uyarılar için MSDS formunu (Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü) okuyunuz. Uyulması gereken asgari emniyet kuralları aşağıdaki gibidir.

Ürünün deri ve gözle teması eldiven, koruyucu gözlük, yüz maskesi, ve sanayi kremi kullanılarak engellenmelidir.

Uygulama esnasında ve boya kuruyana kadar yeterli bir hava sirkülasyonu sağlanmalı.

Ürünün deri ile temas ederse, ılık su ve sabunla veya sanayi tipi temizleyici ile yıkanmalı.

Eğer gözlere sıçrama olmuşsa en az 10 dakika su ile durulanmalı ve tıbbi yardım temin edilmelidir.

Kovalardaki tüm uyarıcı notlar dikkatle okunmalı ve tavsiye edilen çalışma kurallarına uyulmalıdır.

TEKNİK BİLGİLER

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre.

1.49 ± 0.05 g / ml 24 saat +5°C / +35°C

AMBALAJ: 12 KG Plastik Kovada



*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalarından, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için **R.Y.K.**başvurunuz.

Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022

REAL YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Murat Çeşme Mahallesi Sultan Murat Cad. Efe 2 Sok.No:5 Büyükçekmece /İstanbul Tel: 0(212) 596 11 01 – 0(212)515 50 15

bilgi@realyapikimyasallari.com.tr - www.realyapikimyasallari.com.tr