

REAL 800 1K BETON VE İZALASYON ASTARI**ÜRÜN TANIMI****REAL 800 1K BETON VE İZALASYON ASTARI**

Tek bileşenli, su yalıtımında astar olarak kullanılan akrilik reçine esaslı astar ürünüdür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Yarı mat
Renk	Şeffaf
Yoğunluk (gr/ml 20°C)	1,02 ± 0,05
Karışım Oranı (Ağırlıkça)	Tek Komp.100 birim
Ağırlıkça Katı Madde (w/w)	%50 ± 2
Uygulama Yöntemi	Gelberi, Mala, Fırça, Rulo
İlk Kuruma Süresi	3-4 saat
Tam Kurlenme (gün/20°C)	4-6 gün
Sarfiyat/Tüketim Tek Katta	0,150 kg
Uygulama Yöntemi Gelberi,	Fırça, Rulo
İlk Kuruma Süresi	3-4 Saat



SARFIYAT Yaş Film Kalınlığı (µ)	Kuru Film Kalınlığı (µ)	Teorik Sarfiyat ± 10 (kg/m ²)
52	49	0,100

UYGULAMA ALANLARI**REAL 800 1K BETON VE İZOLASYON ASTARI – KULLANIM ALANLARI**

REAL 800 1K Beton ve İzolasyon Astarı; tek veya çift bileşenli su yalıtım sistemleri öncesinde astar ve aderans artırıcı katman olarak kullanılan, mineral esaslı yüzeylerin hazırlanmasına yönelik bir üründür.

Başlıca kullanım alanları:

- Teraslarda beton ve mozaik yüzeyler
- Banyo, WC, balkon ve diğer ıslak hacimler
- Seramik altı uygulamalar
- Bodrum ve perde duvarlar
- Temel ve temel altı uygulamaları
- Toprakla temas eden mineral yüzeyler
- Çiçeklik ve saksı yalıtım uygulamaları
- Şap yüzeyler
- Su yalıtımı öncesi beton ve mineral esaslı yüzeyler

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

REAL 800 1K BETON VE İZALASYON ASTARI, Kullanılacak yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Betonda var ise bozuk ve gevşek parçalar atılmalı, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin yüzeylerinde çatlak, oyuk var ise REAL GR 900 tamir harçları ile tamir edilmelidir.

Ürünün Kullanımı

Kullanmadan önce ürün homojen bir kıvama gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır. Uygulama viskozitesinin ayarlanması gerektiğinde **REAL 6561 Epoksi Tiner** ile uygun oranda inceltilebilir.

Uygulama yapılacak yüzey kuru, temiz, sağlam ve aderansı olumsuz etkileyebilecek yağ, kir, toz ve gevşek parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

REAL 800 1K Su İzolasyon Astarı, yaklaşık **0,100 kg/m² (100 g/m²) sarfiyat** ile **püskürtme veya rulo ile** uygulanmalı ve yüzeye iyice **yedirilerek** homojen bir şekilde dağıtılmalıdır.

ORTAM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı +5°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80'i geçtiği durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzey yoğuşmasının olmaması için yüzey sıcaklığı çiğnenme noktasının en az 3-5 °C üzerinde olmalıdır.

Soğuk havalarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az +5°C ile en fazla 45°C olmalıdır.

AMBALAJ

REAL 800 1K Beton ve İzolasyon Astarı, net 18 L kapasiteli metal kovalarda ambalajlanmaktadır.



RAF ÖMRÜ

Malzeme serin ve kuru yerde orijinal ambalajında saklanmalıdır. Açılmamış ambalajda malzemenin depolama ömrü 12 aydır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Gerekli emniyet kuralları ve uyarılar için MSDS formunu (Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü) okuyunuz. Uyulması gereken asgari emniyet kuralları aşağıdaki gibidir
- Ürünün deri ve gözle teması eldiven, koruyucu gözlük, yüz maskesi ve sanayi kremi kullanılarak engellenmelidir.
- Uygulama esnasında ve epoksi kuruyana kadar yeterli bir hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.
- Ürünün deri ile temas ederse, ılık su ve sabunla veya sanayi tipi temizleyici ile yıkanmalıdır. Eğer gözlere sıçrama olmuşsa en az 10 dakika su ile durulanmalı ve tıbbi yardım temin edilmelidir.
- Kovalardaki tüm uyarıcı notlar dikkatle okunmalı ve tavsiye edilen çalışma kurallarına uyulmalıdır.

*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için **R.Y.K.** başvurunuz.

Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022

REAL®
Construction Chemicals

REAL YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Murat Çeşme Mahallesi Sultan Murat Cad. Efe 2 Sok.No: Büyükçekmece /İstanbul Tel: 0(212) 596 11 01 0(212) -515 50 15

bilgi@realyapikimyasallari.com.tr - www.realyapikimyasallari.com.tr