

REAL MB 275- 1K MİKRO BETON CİLASI

Tek Komponentli Su Bazlı Poliüretan Esaslı Beton Cilas

Kullanım Alanları:

REAL MB 275, iç ve dış mekanlarda, ıslak zeminlerde, tam koruma gerektiren beton ve beton görünümlü mikrobeton zemin kaplamalarında kullanılır.

Özellikleri:

- Yüksek aşınma ve çizilme direnci sağlar.
- Yüzeyi çay, kahve, meşrubat lekelerinden ve belirli kimyasalların etkilerinden korur.
- Yoğun yaya ve araç trafiği olan yüzeylere uygulanabilir.
- Solvent içermez.
- Kolay uygulanabilir, hızlı kurur.
- Uygulandığı zeminlerin dayanımını artırır.
- Uygulandığı yüzeyde bir film tabakası oluşturur.

Uygulama:

REAL MB 275, uygulanacak zemine dökülür ve rulo ile ince tabaka halinde uygulanır. Yüzeyin tamamen REAL MB 275 1K ile kaplandığından emin oluncaya kadar uygulanmalıdır. İkinci ve diğer katları uygulamak için REAL MB 275 1K'nın tam kuru (20 °C'de en az 6 saat beklenmelidir.) olması beklenmelidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

REAL MB 275, uygulanmış zemini kuruyana kadar tam koruma sağlanmalı, trafiğe açılmamalıdır. Kullanılan ekipmanları uygulama sonrası hemen su ile temizlenmelidir. Tam kürlenmesini 5-7 gün sonra tamamlar. Tam kürlenme olmadan ağır trafiğe açılırsa uzun ömürlü bir yüzey elde edilemez. REAL MB 275, ortam sıcaklığı +15°C'nin altında ve bağıl nemin %60 üzerinde olduğunda kullanılmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Sarfiyat 2.Kat halinde	İlk kat; ~0,100 Kg/m ² 2.kat; ~0,100 Kg/m ²
Yoğunluk	A:1,0 Kg/L
İkinci kat uygulama (+20 °C)	~6 saat
Üzerinde yürünebilme(+20 °C)	~ 24 saat sonra
Görünüm	Beyaz şeffaf
Uygulama Sıcaklığı	+5 - +35 °C arası
Tam Kürlenme Süresi	5-7 gün
Ambalaj	A:5,0 KG
Raf Ömrü & Depolama	Kuru ve nemsiz ortamda kapağı açılmamış orijinal ambalajında 12 ay

