

RL 600 ÇİM TUTKALI – ÇİM HALI TUTKALI

ÜRÜN TANIMI

RL 600 ÇİM TUTKALI Çift komponentli poliüretan esaslı suya suya ve neme dayanıklı üstün özelliklere sahip % 100 solvetsiz bir yapıştırıcıdır.

***TEKNİK ÖZELLİKLER**

Görünüm	Haki yeşil
Renk	
Yoğunluk (gr/ml 20°C)	1,80 ± 0,05
Karışım Oranı (Ağırlıkça)	A Komp. 9,00 birim B Komp. 1,00 birim
Ağırlıkça Katı Madde (w/w)	% 98 ± 2
Uygulama Yöntemi	Mala, Fırça, Rulo
Karışım Ömrü (20°C)	20-25 dk.
Tam Kurlenme (gün/20°C)	2-3 gün



REAL®

Construction Chemicals

SARFIYAT Yaş Film Kalınlığı (μ)	Kuru Film Kalınlığı (μ)	Teorik Sarfiyat ± 10 (gr/m²)
560	550	1,000

NOT: Uygulama kalınlığı arttıkça sarfiyat da artar.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ

RL 600 ÇİM TUTKALI, Bu zemin kaplama sistemi tüm kaplama sistemlerinde mükemmel yapışma sağlar.

RL 600 ÇİM TUTKALI kullanım alanları;

Her türlü uzun kısa ve uzun boy seramik, mermer ve ahşap üzerine yapıştırılmasında kullanılır. Özellikle çim halı yapıştırılmasında kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ

RL 600 ÇİM TUTKALI, Bu zemin kaplama sistemi tüm kaplama sistemlerinde mükemmel yapışma sağlar.

RL 600 ÇİM TUTKALI, kullanım alanları;

Her türlü uzun kısa ve uzun boy seramik, mermer ve ahşap üzerine yapıştırılmasında kullanılır. Özellikle çim halı yapıştırılmasında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Tatbikat yüzeyi dikkatle kir, yağ ve gresten temizlenir. Gevşek eski boya (daha önce boyanmış, yüzeylerde) temizlenir. Yüzeydeki pas ve çapaklar, SA 2 ½ normlarına göre elmas uçlu makine sureti ile temizlenir.

Ürünün Kullanımı

RL 600 ÇİM TUTKALI kullanılmadan önce komponentleri ayrı ayrı iyice karıştırılır. Daha sonra kendi sertleştiricisi ile homojen bir karışım yapılır. Yoğuşmayı önlemek için yalnız çığ noktasının üzerindeki sıcaklığa sahip kuru ve temiz bir yüzeye uygulanır. Havanın +5 C altında olması durumunda uygulama yapılmamalıdır.

Tatbik şekli; mala veya gelberi.

ORTAM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı +15°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80'i geçtiği durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzey yoğuşmasının olmaması için yüzey sıcaklığı çığlenme noktasının en az 3-5 °C üzerinde olmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az +5°C ile en fazla 45°C yüksek olmalıdır.

AMBALAJ

Bir kova **RL 600 ÇİM TUTKALI** A Komponenti net 23,00 kg'dır.

Bir galon **RL 600 ÇİM TUTKALI** Sertleştirici B Komponenti net 2,00 kg'dır.

RAF ÖMRÜ

Malzeme serin ve kuru yerde orijinal ambalajında saklanmalıdır. Açılmamış ambalajda malzemenin depolama ömrü A ve B komponent için 12 aydır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Gerekli emniyet kuralları ve uyarılar için MSDS formunu (Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü) okuyunuz. Uyulması gereken asgari emniyet kuralları aşağıdaki gibidir.

- Ürünün deri ve gözle teması eldiven, koruyucu gözlük, yüz maskesi, ve sanayi kremi kullanılarak engellenmelidir.
- Uygulama esnasında ve boya kuruyana kadar yeterli bir hava sirkülasyonu sağlanmalı.
- Ürünün deri ile temas ederse, ılık su ve sabunla veya sanayi tipi temizleyici ile yıkanmalı. Eğer gözlere sıçrama olmuşsa en az 10 dakika su ile durulanmalı ve tıbbi yardım temin edilmelidir.
- Kovalardaki tüm uyarıcı notlar dikkatle okunmalı ve tavsiye edilen çalışma kurallarına uyulmalıdır.

*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için **R.Y.K.** başvurunuz.

Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022



REAL YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Murat Çeşme Mahallesi Sultan Murat Cad. Efe 2 Sok.No: Büyükçekmece / İstanbul Tel: 0(212) 596 11 01-515 50 15

bilgi@realyapikimyasallari.com.tr - www.realyapikimyasallari.com.tr